

DEVOSKYT 1

Vnitřní bílá stěrková hmota pro dokonale hladké stěny a stropy Pro ruční a strojní zpracování

Složení:

Směs plniv, pojiv, konzervačních prostředků a speciálních aditiv ve vodném prostředí. Materiál je připraven k okamžitému použití.

Použití:

Stěrková hmota Devoskyt 1 jemné zrnitosti je určena k povrchovým úpravám a vyrovnání stěn a stropů v interiérech. Je připravena k okamžitému použití jako náhrada tenkovrstvých štuků, opravy starých omítek a vyrovnání veškerých nerovností v interiérech. Je zvláště vhodný k vytváření nových hladkých omítek a k celoplošným nebo lokálním úpravám. Vhodná pro ruční aplikaci nebo pro šnekovou omítačku

Požadavky na podklad:

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, odprášený, odstraněny staré vrstvy maleb a nesoudržné části omítek. V případě nových povrchů, které nebyly žádným způsobem upravovány a pokud splňují výše uvedené podmínky, lze aplikovat stěrku přímo bez použití penetrace. V případě pokud byly prováděny opravy omítek, odstraňování starých maleb a jakékoli jiné opravy podkladu je doporučeno takto připravený podklad penetrovat.

Způsoby nanášení:

Stěrkovou hmotu nanášíme ručně nebo stříkacím zařízením. K uhlazení používáme nerezová hladítka. Nanášíme dle potřeby v několika vrstvách s tím, že další vrstvy nanášíme až po proschnutí předchozí vrstvy. Sílu jednotlivých vrstev volíme cca 1 až 2 mm. Pro dobré vyrovnání podkladu doporučujeme více slabších vrstev. Před zaschnutím lze povrchové nerovnosti vzniklé při stěrkování vyhladit navlhčenou houbou. Po úplném zaschnutí, je možné povrch přebrousit jemným smirkovým papírem nebo mřížkou. Pro ruční broušení doporučujeme č.100-120, pro broušení strojní č.80-100.

Technické údaje:

spotřeba 1-2,5 Kg dle kvality a nerovnosti podkladu

ředění: připraveno k použití, případně vodou

plnivo: jemně mletý vápenec

sušina: min 71%

odstín : bílá

přidrženost k pokladu : min 0,45 Mpa

Pro výrobek byla posouzena shoda vlastností se základními požadavky na stavební výrobky podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Na posuzování shody se podílela Autorizovaná osoba 227, která pro výrobek vydala stavební technické osvědčení č. STO-05-0436 a certifikát č. C5-05-0436.

Skladování:

Skladování a přeprava v suchých prostorách při teplotách od +5 °C do +30 °C. **Nesmí zmrznout!** Chránit před přímým slunečním zářením. Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 24 měsíců od data výroby. V případě ředění vodou je výrobek nutno neprodleně spotřebovat.

Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Tmel neobsahuje organická rozpouštědla. Při práci zamezte jeho styku s kůží a očima. Chraňte před dětmi! Používejte vhodný ochranný oděv a vhodné ochranné rukavice. Osobní ochranné pracovní prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem. Při broušení používejte respirátor! Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnost. listu a předmětné normě tohoto výrobku.

Likvidace odpadů: Použitý, řádně vyprázdňený obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Stanislav Kala, Tábořské návrší 563, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Tel/fax: +420 549 211 922, Mob.: +420 603 475 995, stanislavkala@volny.cz

Tento technický list doplňuje a nahrazuje všechna předchozí vydání, výrobce si vyhrazuje právo možných pozdějších změn a doplňků. Leden 2014