

TECHNICKÝ LIST

OFFENPORIG IMPRÄGNIER-LASUR FS



Popis výrobku:

Offenporig Imprägnier-Lasur je univerzálně použitelná olejová tenkovrstvá lazura na dřevo pro vnější prostředí. Je vhodná pro nové i renovační nátěry na všechny objemově nestálé dřevěné dílce (obklady, ploty, fasáda). Je lehce zpracovatelná, dobře proniká do dřeva, je prodyšná a současně vodoodpudivá. Nepotřebuje speciální penetraci, obsahuje preventivní ochranu před plísněmi a řasami, chrání dřevo vůči povětrnosti.

Hustota: cca 0,93 kg/litr

Stupeň lesku: hedvábný mat

Složení: alkydy, rostlinné oleje, anorganické pigmenty, alifáty, voda, aditiva, IPBC, izothiazolinon

Barevné odstíny: Klasické přírodní odstíny ze vzorkovnice Offenporig Pro-Décor i libovolné pastelové či šedé odstíny se míchají na automatu Herbol-Color-Service z bezbarvé báze TA.

Balení: 2,5 l; 5 l, 10 l

Hraniční hodnoty VOC (kat. A/c):
400 g/l (2010), obsahuje max. 399 g/l VOC

Skladovatelnost:
min. 2 roky v neotevřeném originálním balení v chladu a suchu

Bezpečnostní opatření:

Dbejte na bezpečnostní pokyny a značení, která naleznete na etiketě výrobku. Přesná bezpečnostní data naleznete v aktuálním bezpečnostním listu.

Z obecných pokynů platí: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Nevylévejte do kanalizace. V případě požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Obsahuje izothiazolinon, může způsobit alergickou reakci. Během provádění a schnutí zajistěte důkladné větrání. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Prováděcí údaje:

Všechny nátěrové vrstvy a potřebné přípravné práce musí být navrženy až po důkladném posouzení objektu, to znamená, že použitá technologie musí odpovídat stavu a požadavkům objektu, na kterém má být nátěr použit.

Materiál před použitím rozmíchejte. Bílá a příbuzné odstíny mají při umělém nebo nedostatečném osvětlení sklon ke změně barevného odstínu. Tento jev typický pro rozpouštědlové nátěry, může být zesílen vlivem použití v temnu a výpary čpavku. Bezbarvý odstín je vzhledem k nedostatečné UV-ochraně pro venkovní použití nevhodný.

Způsob nanášení: štětcem

Spotřeba: 60 ml/m² pro jeden nátěr

Teplota zpracování: minimálně +5°C pro podklad i vzduch, při provádění a během schnutí

Doba zasychání:

(při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu):

zaschlý proti prachu za cca 3 hodiny, zaschlý proti oděru za cca 5 hodin, přetíratelný za cca 17 hodin, vyschlý za cca 1 - 2 dny. Výsledný odstín je zřejmý až po zaschnutí nátěru. Základní nátěr na hrubém dřevu lze přetírat již po 4-6 hod.

Čištění nářadí:

ihned po použití obvyklými ředidly nebo technickým benzínem

Důležitá upozornění:

Při následném zpracování nebo odstraňování nanesené vrstvy nebo při broušení, svařování nebo opalování může vzniknout nebezpečný prach nebo výpary. Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

TECHNICKÝ LIST

OFFENPORIG IMPRÄGNIER-LASUR FS



Pracovní postup:

Uvedené nátěrové systémy na různé podklady jsou míněny jako možné příklady. Vhodnost nátěru musí být odborně posouzena podle konkrétních podmínek na objektu.

Podklad musí být čistý, suchý, únosný, zdrsňený, zbavený všech povrchových nečistot, jako jsou např. mastnota, vosk, politura. Pro renovaci starých nátěrů provádějte zkušební nátěr k ověření únosnosti a vhodnosti nového nátěru. Zašedlé a zvětralé dřevo obruste až na únosnou dřevěnou vrstvu. Příprava podkladu: Podklad očistit, hlavně od zašpinění, koroze, zkřídovatělých vrstev. Vyzkoušet vhodnost a únosnost starých nátěrů zkušebním vzorkem. Únosné staré nátěry odmastit a jemně zbrousit. Neúnosné staré nátěry odstranit. Poškozená místa vyspravit. Mezi jednotlivými nátěry provádět jemné přebroušení.

Základní nátěr:

Objemově nestálé dřevo ve vnějším prostředí:

1x Offenporig Imprägnier-Lasur FS

Vlhkost dřeva měřená na několika místech v hloubce min. 5 mm nesmí přesáhnout 18%. Dřevo zbrousit, pryskyřici a lepivé mastné dřevěné plochy omýt nitroředidlem a nechat důkladně vyvětrat. Měkké dřevo ve vnějším prostředí na plném působení povětrnosti je vhodné chránit před zamodralostí penetračním nátěrem Herbol-Bläueschutzgrund LH*.

Mezinátěr, konečný nátěr:

2x Offenporig Imprägnier-Lasur FS

Variantně lze jako konečný nátěr použít kteroukoliv klasickou lazuru Herbol (Offenporig Pro-Décor, Offenporig Aqua).

Trvanlivost lazurovacích nátěrů závisí na zvoleném odstínu, konstrukci dřevostavby a síle vystavení povětrnosti. S ohledem na UV-ochranu používejte střední až tmavé odstíny. V intervalu cca 3 let povrch prohlédněte a v případě nutnosti přetřete jedním renovačním nátěrem.

Vydání – duben 2024