

Údajový list



ROKO RENOMOZAIK

Charakteristika:

ROKO RENOMOZAIK je vodou ředitelný lak na bázi akrylátové pryskyřice s přidavkem speciálních aditiv.

Oblasti použití:

ROKO RENOMOZAIK je vodou ředitelný transparentní lak určený pro renovační nátěry zašlých mozaikových omítek. Starším mozaikovým omítkám, které jsou vybledlé a zdegradované v důsledku působení povětrnostních vlivů, vrací původní lesk a optickou hloubku. Lak lze použít i na krycí nátěry kamenných (pískovec, vápenec...) objektů a architektonických prvků z přírodního kamene, kde vytváří na povrchu lesklý film chránící kámen před nasáknutím vody a usazováním nečistot. Film má výbornou odolnost vodě, povětrnostním vlivům a UV záření.

Technická data:

Vlastnosti zaschlého filmu:

Barevný odstín	transparentní
Stupeň lesku	lesk
Omyvatelnost	natřené povrchy jsou omyvatelné dle EN13300, třída 1.

Vlastnosti mokré barvy:

Dodávaná viskozita	min. 30s (F4 mm/23°C)
Hmotnostní sušina	min. 20 %
Objemová sušina	20 %
VOC	1,8 g/kg
Hustota	1,0 g/cm ³

Hořlavost	není hořlavé
Skladovatelnost	24 měsíců při uzavřené nádobě skladovat ne pod + 5 °C a ne nad + 30 °C

Teoretická spotřeba	0,1-0,2 kg/m ² dle způsobu aplikace a stavu podkladu
---------------------	---

Zasychací doby:

st. 1 –proti prachu	po 1 hod.	při 20 °C
st. 4 –proschlý	po 4 hod.	při 20 °C

Předúprava podkladu

Podklad musí být před aplikací čistý, suchý, zbavený mechanických i mastných nečistot. Ideální je použití vysokotlakého vodního čistícího zařízení. Nesoudržné odlupující se zbytky pojiva z původní mozaikové omítky musí být odstraněny.

Způsob nanášení a doporučená aplikační viskozita:

Lak se nanáší v neředěném stavu pomocí štětce, nebo válečku. Lze použít i vzduchové stříkání.

Teplota podkladu i okolí musí být v rozmezí +10°C až +30°C, vlhkost vzduchu by neměla překročit 50%. Celková spotřeba laku na jednu vrstvu je přibližně 0,1 – 0,2 kg/m² dle charakteru podkladu a způsobu aplikace. Po zaschnutí první vrstvy (cca 5 hodin) lze podle potřeby, provést druhý nátěr stejným způsobem. Po dobu vyzrávání (12 hod) nesmí být film vystaven působení vlhkosti, ať formou přímého deště, nebo odstříkující vody.

Bezpečnost a hygiena při práci:

Práce s produktem ROKO RENOMOZAIK neohrožuje zdraví při dodržení základních hygienických pravidel. Při práci nejíst, nepít, nekouřit.

Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Při aplikaci stříkáním je nutné používat respirační filtr. Pro další informace odkazujeme na bezpečnostní list výrobku.

Upozornění:

Pro větší množství vyráběných odstínů a z důvodu mírného kolísání technických parametrů použitých surovin při výrobě barev, jsou výše uvedené technické hodnoty pro zjednodušení uvedeny jako průměr a směrodatná odchylka.

Předložené údaje mají poradenský charakter zakládají se na nejlepších znalostech a pečlivých výzkumech podle stávajícího stavu techniky. Právní závaznost není možno odvozovat z těchto údajů. Kromě toho odkazujeme na naše obchodní podmínky.

Bezpečnostní listy podle přílohy II nařízení 1907/2006/ES ve znění přílohy II nařízení 453/2010 ES na vyžádání.

Strana 1 (celkem 1)	Rokospol a.s., závod Kaňovice č. 101, 76341, tel. – 577 110 132-3, fax – 577 110 136, e-mail:rokospol@rokospol.cz, http://www.rokospol.cz	Aktualizace: VB 16.7.2020
------------------------	--	------------------------------