



Název výrobku:

**AQUADECOL OCHRANNÝ LAK**

Zařazení výrobku:

**barvy disperzní, speciální**

Stručný popis výrobku:

bezbarvý hedvábně matný lak na kámen a stavební materiály

**Použití:** UV odolný akrylátový transparentní hedvábně matný vodou ředitelný lak určený k ochraně kamene, stavebních materiálů a stěn v interiéru a exteriéru. Lak lze použít jako samostatný transparentní dekorativní nátěr přiznaných stavebních materiálů - např. pohledového betonu, cihel, kamene (pískovce, žuly, opuky, ...), štukových či sádrovápenných omíték, sádrovláknitých desek apod. Nátěr tak zachovává kresbu původního podkladu a lehce zvýrazňuje jeho barevnost.

Lak je rovněž vhodný k dodatečné ochraně bílých i barevných disperzních malířských nátěrů, tenkovrstvých omítek s polymerním pojivem či ochranným nebo „ozivovacím nátěrem“ mozaikových omítok.

Lak je vhodnou volbou pro zdravotnická zařízení, školy, činžovní domy, sklady, schodiště, sokly, chodby, kuchyně, dětské pokoje, učebny, čekárny apod. Všechny aplikace je vhodné odzkoušet na vzorku konkrétního materiálu.

Výrobek splňuje požadavky pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého styku s potravinami. Nátěr vytváří hedvábně matný povrch, který je odolný vůči standardní vlhkosti v místnostech, velmi odolný vůči oděru za mokra a odolný omývání běžnými dezinfekčními a čisticími prostředky (viz tab. Parametry zaschlého nátěru). Natřená plocha lépe odolává zašpinění, snáze se udržuje a čistí a je oproti obvyklým malířským nátěrům odolnější vůči mechanickému namáhání - oděru.

Přibližně po týdnu od aplikace je možné lakované plochy omývat jemnou houbou nebo hadrem namočeným ve vodném roztoku běžných čisticích prostředků a dezinfekčních přípravků. Zaschlý nátěr krátkodobě odolá teplotě okolo 70 °C.

Natřený povrch nesmí být ve stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystaven vzlínající nebo kondenzující vlhkosti. Nátěr může ovlivnit původní lesk podkladu. K čištění lakovaných ploch se nedoporučuje použití kartáčků, abrazivních houbiček na mytí nádobí apod. V případech extrémního namáhání (chemikáliemi, rozpouštědly, silným mechanickým namáháním apod.) je vhodnější použít jiných laků k tomu určených - např. AQUADECOL EPOXY CLEAR M/SG nebo SOLDECOL PUR CLEAR M/HG.

**Odstín:** v zaschlém stavu bezbarvý, transparentní

**Ředidlo:** voda (pitná)

**Nanášení:** stříkáním, malířskými válečky s krátkou stříží a zaoblenými hranami (pro akrylátové laky), štětcem pro vodou-ředitelné laky. Daný způsob aplikace je vhodné předem odzkoušet na vzorku konkrétního materiálu.

**Vydatnost:** 4 - 7 m<sup>2</sup> z 1 kg laku v jedné vrstvě podle savosti a struktury podkladu, aplikační techniky, tloušťky nanesené vrstvy a dalších faktorů.

**Podklad:** suchý, bez vzlínající vlhkosti, soudržný, bez nečistot a biologického napadení (plísň, řasy), nezasolený, nemastný, zbavený bednících olejů, chemicky stálý, vyzráhlý (pH ≤ 8,5; kontrolu lze provést pH testerem). Pokud je podkladem nátěrová hmota, musí být soudržná, suchá a dostatečně pojená např. akrylátovou nebo polyvinylacetátovou disperzí. Ideální je zvolit nátěrovou hmotu spadající do ČSN EN 13300 do třídy 4 a menší. Není doporučeno provádět ošetření lakovem na nátěrové hmoty s nízkým obsahem disperzního pojiva, nebyla by

zabezpečena dostatečná přídržnost laku k podkladu a mohlo by dojít k vymývání plniv a pigmentů do laku během natírání. Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přídržností či soudržností je nutné odstranit.

**Aplikační teplota:** teplota hmoty, prostředí a podkladu se musí při aplikaci a do 24 hodin po aplikaci pohybovat v rozmezí +5 až +30 °C (lépe +10 až +25 °C).

**Příklad aplikačního postupu:**

1. v případě, že lak bude aplikován přímo na stavební materiál, je potřeba podklad očistit od nečistot. Je nutné dokonale odstranit ulpělý prach z podkladu, to platí důrazně, pokud je podklad broušený.
2. aplikace laku na malířský nátěr - provedou se nátěry disperzní barvou např. výrobkem Klasik Premium, Hetline, Hetline LF, Hetline Vinyl, Brillant 100, Brillant Creative, Brillant Effect, Brillant P, Brillant Q, Brillant R, Latex univerzální, Latex vnitřní nebo Hetcolor dle technického návodu zvoleného výrobku. Nátěrová hmota se nechá dokonale zaschnout.
3. před aplikací je potřeba lak velmi pečlivě promíchat. Při nedokonalém rozmíchání může dojít k nerovnoměrnému matování nátěrového filmu za vzniku nestejnорodých ploch. Míchání se doporučuje provádět např. špacítkou tak, aby nedocházelo k pronikání vzduchu do hmoty a napětění laku.
4. nanáší se dvě vrstvy laku (neředěného, popř. ředěného max. 0,05 l vody na 1 kg laku) s minimálním intervalom mezi jednotlivými vrstvami 4 hodiny. Nátěry musí být prováděny rovnoměrně, nesmí stékat.
5. všechny pomůcky při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí a po práci omýt vodou. Znečištěná místa ihned omýt vodou, zaschlý lak se obtížně odstraňuje. V průběhu nanášení a schnutí zajistit důkladné větrání.

**Skladování:** při +3 až +30 °C. Nesmí zmrznout, chránit před přímým slunečním zářením. Výrobek si v původním neotevřeném balení uchovává své užitné vlastnosti minimálně do data uvedeného na obalu (EXP.), tj. 36 měsíců od data výroby.

**Balení:** podle aktuální nabídky – viz ceník

**Vlastnosti nátěrové hmoty:**

Klasifikace vnitřní nátěrové hmoty (ČSN EN 13300, čl. 4.1, 4.2)	konečné použití: speciální vlastnosti a dekorace
Obsah netěkavých látek - sušina (ČSN EN ISO 3251, 105 °C, 60 min.)	≥35 % hmotnostních
Hustota výrobku	cca 1,05 g/cm <sup>3</sup>
Zasychání (ČSN EN ISO 9117-5, stup. 4; WFT 180 µm, t = 20 °C, rel. vlhkost vzduchu φ 60 % obj.)	≥4 hodiny
Zrnitost (ČSN EN 13300)	jemný
Spotřeba (v jedné vrstvě)	cca 0,14 – 0,25 kg/m <sup>2</sup>

**Parametry zaschlého nátěru:**

Lesk (ČSN EN 927-1)	polomat
Lesk (ČSN EN 13300)	hedvábně matný
Součinitel odrazu (ČSN ISO 2813, úhel 60 °)	10 - 20 jednotek lesku
Součinitel odrazu (ČSN ISO 2813, úhel 85 °)	<60 ≥10 jednotek lesku
Odolnost vůči otěru za sucha - metoda Clemen (PN HET ZM 10-01)	třída 0 (velmi vysoká)
Odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN 13300)	třída 1 (velmi vysoká)
Odolnost vůči dezinfekčním a čisticím prostředkům	
Savo	(5%, chlornan sodný)
alkoholový přípravek	(70%, etylalkohol)
Chloramin B	(2%, chloramin)
Jodonal B	(jodofor)
Sekusept aktiv	(2%, peroxosloučenina)
Persteril	(0,5%, peroxosloučenina)
Desam GK	(2%, aldehydy, KAS, tenzidy)
Dosilin S	(2%, KAS, tenzidy)
Clorophen C	(1%, orthofenylfenol, chlorcresol, tenzidy)
Incidur	(1%, aldehydy, tenzidy)
Iron	(koncentrovaný, alkoholový čistič)
Jar	(0,5%, čistící přípravek)
Propustnost pro vodní páru (ČSN EN 1062-1)	třída V <sub>2</sub> (střední)
Přídržnost k podkladu (ČSN 73 2577, podklad beton)	vyhovuje ≥4,0 MPa

Bezpečnost při práci, první pomoc, likvidace odpadů a obsah VOC jsou uvedeny na obalu tohoto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickém listu jsou údají orientačními. Doporučujeme odzkoušet výrobek pro konkrétní aplikaci a podmínky. Za správné použití výrobku nese odpovědnost spotřebitel. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předchozího upozornění. Aktualizované verze technických listů jsou na vyžádání k dispozici u výrobce.